

AS-PL-GES029

ANGELSTUCK

Gesso scagliola

POLVERI E STUCCHI / GESSO

Prodotto in polvere a base gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.

CICLO: Prima di applicare Gesso scagliola assicurarsi che la superficie sia asciutta pulita ed esente da oli e grassi.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 0,900 kg/l



Miscelabile con acqua.



Miscelare con circa 0,75 lt. di acqua per 1 kg.

di scagliola.



Con uno spessore di 1 cm ha una resa di 1 mq per 10 kg di prodotto.



Tempo vita utile dell'impasto (a 22°C e umidità relativa 60%) circa 5 minuti. Tempo medio di presa 10 minuti. Tempo di indurimento completo 48 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adatto a lisciture su intonaci premiscelati grezzi a base gesso ed anche per stuccature.

CIPIR
coatings and paintings





8012760950039 1000 g

8012760950046 5000 g

8012760950336 10000 g

AVVERTENZE: Gesso scagliola è un prodotto adatto al solo uso interno non miscelare con altri prodotti.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 g	62x135x185	10	6	110	660
5000 g	125x200x265	2	4	36	144
10000 g	175x305x365	1	3	16	48