


 Diluibile con acqua.
 Miselabile con coloranti
 CIPIR o con il sistema
 tintometrico "ChròmaSystem".

 Per
 applicazione a
 pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
 mano e 15÷20% per la seconda. Per
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
 per la prima mano e 20÷25% per la
 seconda.

 Su superfici opportunamente
 trattate con isolanti e/o fondi
 adeguati, il prodotto ha una resa
 di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
 temperatura (22°C) e umidità
 relativa (60%) la superficie risulta
 secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile
 dopo 12÷16 ore.

 Utilizzo a temperature
 ambientali comprese tra
 i 10°C e 30°C. Evitare
 l'applicazione in caso di pioggia forte,
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
 temperature non
 inferiori a 5°C al riparo
 da insolazione diretta. Il prodotto
 immagazzinato nelle confezioni originali e
 sigillate si conserva per un periodo di 2
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
 lavaggio degli strumenti utilizzati,
 devono essere smaltiti secondo le
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura acrilica per interno ed esterno ad
 alto tenore di bianco e lavabilità.
 Conferisce alle superfici trattate un ottimo
 aspetto semi-opaco.
 All'interno ed all'esterno su tutti i tipi di
 intonaco e gesso.*

Pittura acrilica lavabile per interno/esterno.

CICLO: Su supporti nuovi: accertarsi che l'intonaco sia stagionato da
 almeno 28 giorni in condizioni ambientali di temperatura ed umidità
 relativa normali. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta
 e pulita, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 140W".
 Trascorse almeno 8 ore si potrà applicare la prima mano di Lei -
 lavabile. Dopo almeno altre 24 ore si procederà con la seconda passata
 di prodotto.

Su supporti vecchi già pitturati: pulire accuratamente la superficie,
 asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti, stuccare o
 ripristinare le parti di intonaco rovinate, quindi applicare una mano di
 fissativo "LACCA 1400RM" (all'esterno) oppure "LACCA
 140W" (all'interno). Dopo almeno 8 ore si procederà con la stesura
 della prima mano di Lei - lavabile, alla quale dopo almeno altre 24 ore si
 potrà ultimare con la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
 Valore limite UE di COV
 (direttiva 2004/42 CE)
 Pitture per pareti esterne
 di supporto minerale
 (Cat A/c) BA 40 gr/lt (2013)
LEI - LAVABILE
 contiene max 40 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	108x108x127	6	9	66	594
2500 ml	195x195x173	1	6	24	144
5000 ml	211x211x210	1	5	18	90
14 lt	305x305x285	1	3	11	33

8012760002240 750 ml

8012760002233 2500 ml

8012760002226 5000 ml

8012760002219 14 lt

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per le applicazioni in esterno è consigliato proteggere la superficie dall'umidità e la pioggia, per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.