

GA-FF-SAC495

GAIA

Antiruggine H2O

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI

Fondo acrilico all'acqua per legno e muri ecologico, inodore.

CICLO: Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente pulita, spolverata, ed asciutta prima di procedere con l'applicazione della mano di Antiruggine H2O.

Su supporti vecchi o già verniciati: provvedere ad una accurata pulizia, anche delle eventuali vecchie pitture sfoglianti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Quindi procedere con l'applicazione della mano di Antiruggine H2O.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI


Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)



Pitture per finiture e tamponature
da int/est per legno metallo
plastica


(Cat A/d) BA 130 gr/lit (2013)


ANTIRUGGINE H2O
contiene max 130 gr/lit di COV



Peso specifico: 1,250 kg/l



 Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.


   Per applicazione a pennello diluire al 5%. Per applicazione a rullo di lana diluire al 7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷8mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 30min, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.

  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

  Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Preparazione di fondi in legno, fibra di legno, muri in intonaco civile, gesso e cartongesso interni. Utilizzabile prima dell'applicazione di smalti acrilici lucidi, satinati od opachi, di finitura.





8032439002777 (Grigio) - 750 ml

8032439002784 (Grigio) - 2500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140



AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.