

GA-SM-FRM461

GAIA

Smalto ferromicaceo anticorrosivo

SMALTI / FERROMICACEI EFFETTO ANTICO

Vernice ferromicacea, protettiva e di finitura per manufatti in ferro.

Possiede un'ottima caratteristica di dilatazione, da ciò l'ottimo risultato che si ottiene anche su superfici irregolari.


Il manufatto, prima dell'applicazione di Smalto ferromicaceo anticorrosivo, deve essere perfettamente pulito, spazzolato e carteggiato in modo da eliminare al meglio le tracce di ruggine e/o impurità.

CICLO: Su manufatti in metallo nuovi pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare, assicurarsi che il supporto sia asciutto e senza tracce di ruggine. Applicare la prima mano di Smalto ferromicaceo anticorrosivo a pennello o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 24 ore, quindi si potrà procedere con l'applicazione della seconda mano di Smalto ferromicaceo anticorrosivo.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lit (2013)
**SMALTO FERROMICACEO
ANTICORROSIVO**
contiene max 500 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,500 kg/l



Diluibile con acqua o con solvente sintetico.



Per

applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

Il prodotto ha una resa di 6÷8mq/lit per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Particolarmente adatta per valorizzare cancellate e manufatti in ferro. Mantiene sotto controllo la corrosione con una protezione a lunga durata.

È una vernice a base di olii e resine pregiate e di pigmento ferromicaceo la cui struttura lamellare assicura la massima resistenza della pellicola protettiva alla penetrazione di umidità, dei gas solforosi e dei raggi ultravioletti. A parità di mani, il film ha uno spessore molto più elevato delle vernici tradizionali.





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140



8032439000827		(GASFFS00) Silver g.f. - 750 ml
8032439000834		(GASFFS00) Silver g.f. - 2500 ml
8032439000865		(GASFFS10) Ardesia g.f. - 750 ml
8032439000841		(GASFFS02) Grigio g.g. - 750 ml
8032439000889		(GASFFS12) Ardesia g.g. - 750 ml
8032439000926		(GASFFS30) Verde g.g. - 750 ml
8032439000902		(GASFFS20) Marrone g.g. - 750 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Proteggere dalla pioggia e dall'umidità la superficie per un periodo di almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.