

## HQ-PL-RAS162

HIGH QUALITY

## Malta alta adesività in sacchetto

POLVERI E STUCCHI / RASANTI



Miscelabile con acqua mediante miscelatore meccanico a frusta per circa 2/3 minuti.



Miscelare con il 14% circa di acqua ovvero

0,7 litri di acqua per 1 sacco da 5 kg. di prodotto



Tempo vita utile dell'impasto (a 22°C e umidità relativa 60%) circa 2 ore. Tempo medio di maturazione 3 settimane.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere il luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Malta premiscelata a secco, composta da: cemento, legante idraulico pozzolanico, aggregati selezionati, additivi e polimeri che migliorano l'adesione, le caratteristiche fisico meccaniche e la durabilità.*

*Per il ripristino di parti mancanti e piccole superfici in calcestruzzo o muratura tradizionale degradata sia all'esterno che all'interno. Ideale per la ricostruzione di parti di balconi, grondaie, cornicioni e colonne.*

**Malta cementizia tissotropica per ripristino di superfici deteriorate in calcestruzzo e muratura tradizionale.**

**CICLO:** Prima di utilizzare il prodotto verificare la tipologia, le caratteristiche fisico/chimiche e le condizioni del supporto in calcestruzzo e, in caso di dubbi effettuare una prova applicativa per valutare le capacità di adesione.

Il supporto da trattare dovrà essere stabile (non soggetto a ritiro igrometrico, o da distacchi di parti incoerenti), privo di polvere, sali, sostanze grasse, oleose o disarmanti. Le finiture vecchie di calcestruzzo ammalorato devono essere rimosse meccanicamente o picchettando manualmente, lasciando la superficie rugosa. La superficie del supporto deve avere un assorbimento di acqua uniforme, quindi prima dell'applicazione della malta, si consiglia di bagnare la superficie fino a saturazione e lasciare evaporare il residuo di acqua superficiale per avere una buona adesione. Spessori applicabili fra 1 e 4 cm. a mano. Nel caso di applicazioni superiori ai 2 cm di spessore procedere in mani successive fresco su fresco.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,900 kg/l





8012760984355 5000 g

**AVVERTENZE:** Nel periodo estivo proteggere la finitura da una rapida essiccazione con idonee protezioni e ove necessario bagnare dopo l'applicazione.

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24/48 ore successive all'applicazione. Non utilizzare quantitativi di acqua superiore a quelli indicati. Impiegare sempre acqua pulita a temperatura intorno ai 20°C. Non applicare su supporti incoerenti. Il prodotto è pronto all'uso e pertanto va impastato solo con acqua. L'aggiunta di materiali estranei può compromettere le caratteristiche tecnico applicative. Non applicare prodotti di finitura o rivestimenti fino alla completa maturazione della malta, ovvero non meno di 3 settimane, le quali possono essere prolungate in periodi di basse temperature.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
5000 g		4	3	24	72