

HQ-PL-RAS178

HIGH QUALITY

Rasante fine universale in sacchetto

POLVERI E STUCCHI / RASANTI



Miscelabile con acqua.



Miscelare con il 28% circa di acqua ovvero

1,4 litri di acqua per 1 sacco da 5 kg. di prodotto

Consumo circa 1,3 kg. mq per 1 mm di spessore.

Tempo vita utile dell'impasto (a 20°C) circa 2 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Utilizzabile per la rasatura in interno ed esterno di molteplici tipologie di supporto quali per esempio: calcestruzzo, elementi prefabbricati, blocchi di calcestruzzo o cemento cellulare (utilizzando una rete in fibra di vetro alcali resistente tra la prima e la seconda mano), rivestimenti plastici, pannelli isolanti in EPS in EPW ed in MW, pannelli in legno, intonaci a base calce/cemento stagionati.

Rasante a grana fine per interno ed esterno.

CICLO: Impastare con miscelatore a basso numero di giri aggiungendo circa il 28% di acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo, fare riposare circa 10 minuti, rimescolare senza aggiungere altra acqua e procedere con l'applicazione. Applicare con spatola metallica, avendo cura di distribuire in maniera uniforme il prodotto sulla superficie. Normalmente è sufficiente una sola applicazione, ma se la superficie è molto irregolare può essere necessario una seconda stesura. La seconda passata deve essere effettuata a distanza di circa 60 minuti dalla prima inserendo tra i due strati una rete in fibra di vetro alcali resistente. Particolari condizioni ambientali possono modificare il tempo di attesa tra le due mani.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,550 kg/l

CIPIR
coatings and paintings





8012760984140 2000 g

8012760984348 5000 g

AVVERTENZE: Temperature di impiego da + 5°C a + 35°C Nel periodo estivo proteggere la finitura da una rapida essiccazione con idonee protezioni. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24/48 ore successive alla posa.

Non applicare su intonaci a base calce/cemento nuovi non stagionati da almeno 3 settimane.

Su intonaci di gesso o cartongesso applicare preventivamente un opportuno primer.

In presenza di irregolarità superiori a 4 mm. livellare prima con malta di ripristino «alta adesività».

Su supporti poco consistenti eliminare le parti decoese.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
2000 g		10	3	60	180
5000 g		4	3	24	72