

IU-FF-SSF227

IDEALI & UTILI

Sottosmalto antiruggine

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI SINTETICI SPECIFICI PER FERRO

Vernice di fondo diluibile con acqua.



Per la protezione di manufatti in ferro soggetti alla corrosione ed alla ruggine. Si applica dopo avere accuratamente eliminato la calamina, mediante accurata pulizia manuale o per mezzo di sabbatura. A base di resine alchidiche lungo olio, fosfato di zinco e pigmenti inorganici. Essendo costituito da prodotti – resine e pigmenti – inibitori di ruggine, crea una barriera tra la superficie del metallo e l'ambiente esterno.


CICLO: Su manufatti metallici nuovi mai verniciati: provvedere alla pulizia da tracce di grasso, unto, asportare mediante spazzolatura, carteggiatura o sabbatura, a seconda della consistenza, le eventuali tracce o presenza di ruggine. Applicare quindi la mano di Sottosmalto antiruggine. Dopo almeno 24÷36 ore applicare, se lo si ritiene necessario, una eventuale seconda mano di Sottosmalto antiruggine. Trascorse ulteriori 24÷36 ore, si potrà applicare la prima mano di finitura a smalto nel colore desiderato.



Manufatti già verniciati: pulire accuratamente il supporto asportando le eventuali tracce di ruggine, eliminando inoltre le parti di vecchie vernici sfoglianti o rigonfiate sul supporto, pulire la superficie scrostata e procedere quindi con l'applicazione di Sottosmalto antiruggine.


Rev.: 4.0 - 14/12/2021


COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per finiture e tamponature
da int/est per legno metallo
plastica
(Cat A/d) BS 300 gr/lit (2013)
SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE
contiene max 300 gr/lit di COV


Peso specifico: 1,700 kg/l

 Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.


 Per applicazione a pennello diluire al 5÷7%.
 Per applicazione a rullo di lana diluire al 7÷8%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Il prodotto ha una resa di 6÷8mq/kg per mano di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.





8012760941525	(PFON102)	Grigio perla - 500 ml
8012760941518	(PFON102)	Grigio perla - 2500 ml
8012760940504	(PFON117)	Rosso inglese - 500 ml
8012760940498	(PFON117)	Rosso inglese - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140