



Dilubile con acqua.
Miscelabile con coloranti
CIPIR.



Per
applicazione a
pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e
10÷15% per la seconda. Per applicazione a
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
mano e 15÷20% per la seconda. Per
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
per la prima mano e 20÷25% per la
seconda.



Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa
di 4÷5mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta
secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile
dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C. Evitare
l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo
da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.

IU-ID-TEM558

IDEALI & UTILI



*Pittura a tempera composta da resine
viniliche e carbonati amorfi e cristallini,
adatta per usi interni sia su superfici
nuove che già precedentemente
tinteggiate.
Adatta su intonaci civili, gesso e
cartongesso.*

CIPIR
coatings and paintings

Pittura a tempera - HD

IDROPITTURE / TEMPERE PER INTERNO

Pittura a tempera per interno.

CICLO: Su muri nuovi: pulire la superficie mediante carteggiatura, controllare che la parete sia asciutta, quindi dopo aver applicato una passata di isolante fissativo all'acqua "FIXCIPIR", si procede con la stesura della prima mano di Pittura a tempera - HD. Dopo almeno 6 ore si potrà applicare la seconda mano del prodotto.

Su muri già pitturati: pulire la superficie eliminando le eventuali parti di vecchia pittura sfogliante o non perfettamente aderente alla parete, passare una mano di isolante fissativo "FIXCIPIR", dopo almeno 4 ore, applicare la prima mano di Pittura a tempera - HD. Trascorse almeno altre 6 ore procedere con la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)
PITTURA A TEMPERA - HD
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,660 kg/l





8012760830089 4000 ml

8012760830072 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
4000 ml	220x220x203	1	5	18	90
14 lt	305x305x285	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.