

Pittura stirolo-acrilica per campi da tennis,.



Applicabile su superfici di campi da tennis in cemento o bitume.

A base di resine stirolo-acriliche, pigmenti ossidi e additivi plastificanti.

Resistentissima al calpestio, allo

sfregamento ed agli agenti atmosferici.

È ottima anche per campi da tennis

all'esterno non coperti.



Diluibile con acqua.



Per applicazione a pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷35% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.



Il prodotto ha una resa di 3÷4 mq/lt di prodotto.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapneiciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV

(direttiva 2004/42 CE)

Pitture per pareti esterne

di supporto minerale

(Cat A/c) BA 40 gr/lt (2013)

TENNISGUM

contiene max 40 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,490 kg/l





8012760003148	(PFON300) Bianco - 15 lt
8012760002011	(PFON117) Rosso inglese - 5000 ml
8012760003117	(PFON117) Rosso inglese - 15 lt
8012760003131	(PFON111) Verde bottiglia - 5000 ml
8012760003124	(PFON111) Verde bottiglia - 15 lt

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
5000 ml	220x220x203	1	5	18	90
15 lt	305x305x285	1	3	11	33