

IU-SM-FRM234

IDEALI & UTILI

Vernice antichizzata

SMALTI / FERROMICACEI EFFETTO ANTICO



Diluibile con acqua o con solvente sintetico.



Per

applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

Il prodotto ha una resa di 6÷8mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Particolarmente adatta per valorizzare cancellate e manufatti in ferro. Mantiene sotto controllo la corrosione con una protezione a lunga durata. È una vernice a base di olii e resine pregiate e di pigmento ferromicaceo la cui struttura lamellare assicura la massima resistenza della pellicola protettiva alla penetrazione di umidità, dei gas solforosi e dei raggi ultravioletti. A parità di mani, il film ha uno spessore molto più elevato delle vernici tradizionali.

Vernice ferromicacea, protettiva e di finitura per manufatti in ferro.

Possiede un'ottima caratteristica di dilatazione, da ciò l'ottimo risultato che si ottiene anche su superfici irregolari.

Il manufatto, prima dell'applicazione di Vernice antichizzata, deve essere perfettamente pulito, spazzolato e carteggiato in modo da eliminare al meglio le tracce di ruggine e/o impurità.

CICLO: Su manufatti in metallo nuovi pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare, assicurarsi che il supporto sia asciutto e senza tracce di ruggine. Applicare la prima mano di Vernice antichizzata a pennello o a spruzzo. Lasciare trascorrere almeno 24 ore, quindi si potrà procedere con l'applicazione della seconda mano di Vernice antichizzata.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2013)
VERNICE ANTICHIZZATA
contiene max 500 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,500 kg/l


coatings and paintings





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

8012760940726		(FERS1701) Grigio argento extra - 500 ml
8012760940719		(FERS1701) Grigio argento extra - 2500 ml
8012760940702		(FERS1702) Grigio argento chiaro - 500 ml
8012760940696		(FERS1702) Grigio argento chiaro - 2500 ml
8012760940689		(FERS1704) Grigio argento scuro - 500 ml
8012760940672		(FERS1704) Grigio argento scuro - 2500 ml
8012760940665		(FERS1705) Grigio bleu - 500 ml
8012760940658		(FERS1705) Grigio bleu - 2500 ml
8012760940641		(FERS1706) Marrone scuro - 500 ml
8012760940634		(FERS1706) Marrone scuro - 2500 ml
8012760940627		(FERS1707) Marrone - 500 ml
8012760940610		(FERS1707) Marrone - 2500 ml
8012760940603		(FERS1708) Lava vulcanica - 500 ml
8012760940597		(FERS1708) Lava vulcanica - 2500 ml
8012760940542		(FERS1711) Nero antico - 500 ml
8012760940535		(FERS1711) Nero antico - 2500 ml
8012760940566		(FERS1710) Verde autunno - 500 ml
8012760940559		(FERS1710) Verde autunno - 2500 ml
8012760940580		(FERS1709) Verde chiaro - 500 ml
8012760940573		(FERS1709) Verde chiaro - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Proteggere dalla pioggia e dall'umidità la superficie per un periodo di almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.