



PR-ID-STI326


Acristil


PROFESSIONALE


IDROPITTURE / STIROLOACRILICHE


 Diluibile con acqua.
Miscelabile con coloranti
CIPIR o con il sistema
tintometrico "ChròmaSystem".


 Per
applicazione a
pennello
diluire al 15÷20% per la prima mano e
10÷15% per la seconda. Per applicazione a
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
mano e 15÷20% per la seconda. Per
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
per la prima mano e 20÷25% per la
seconda.

 Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa
di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnecciabile
dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C. Evitare
l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo
da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.



*Prodotto di ottima qualità, conferisce alle
superfici trattate un aspetto satinato ed
un'elevata traspirabilità. Accuratamente
formulato è di facilissima applicazione ed
altissima resa.*

Pittura stirolo-acrilica traspirante per interno.

CICLO: Su muri nuovi, assicurarsi che il supporto sia pulito e
perfettamente asciutto. Procedere con la prima passata di fissativo
"FIXCIPIR"

Trascorse almeno 12/18 ore si potrà applicare la prima mano di Acristil.
Dopo 24 ore si potrà completare con l'applicazione della seconda mano
di Acristil.

Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia
asciutta e pulita, nonché adeguatamente stuccata e preparata, si potrà
applicare la prima passata di fissativo coprente "CIPIRFOND" diluito al
max 15/20% con acqua. Dopo almeno 12/18 ore si applica la prima
mano di Acristil. Trascorse 24 ore si potrà completare con l'applicazione
della seconda mano di Acristil.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)
ACRISTIL
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,500 kg/l


coatings and paintings





8012760001748 17 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
17 lt	305x305x322	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.