


AM-ID-TRA434

Traspirante bianco sporco


AMBIENTI


IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO


 Diluibile con acqua.
Miscelabile con coloranti
CIPIR o con il sistema
tintometrico "ChròmaSystem".


 Per
applicazione a
pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e
10÷15% per la seconda. Per applicazione a
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
mano e 15÷20% per la seconda. Per
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
per la prima mano e 20÷25% per la
seconda.

 Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa
di 5÷6mq/lit per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnechiabile
dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C. Evitare
l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo
da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.



*Pittura per interno traspirante a base di
resine acriliche in emulsione acquosa,
cariche cristalline ed amorphe fini, biossido
di titanio rutilo e componenti antibatterici.
Su tutte le pareti interne in cemento,
gesso, cartongesso ed intonaco, sulle
quali si voglia mantenere un alto grado di
traspirabilità ed una buona resistenza
all'insorgere di formazione di muffe.*


coatings and paintings

Idropittura bianca, pigmentata, idrorepellente, traspirante per interno.

CICLO: Su muri nuovi: è consigliato dopo aver pulito accuratamente la
superficie, passare una mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua
nel rapporto di 1 parte di "FIXCIPIR" in 3 parti di acqua.
Su muri già pitturati precedentemente, pulire bene la superficie
asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti o non
perfettamente aderenti e quindi procedere poi con l'applicazione di una
mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 a 3.
Terminata la preparazione del fondo, dopo almeno 12 ore si potrà
applicare la prima mano di Traspirante bianco sporco e dopo altre 18
ore la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lit (2013)
TRASPIRANTE BIANCO SPORCO
contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,620 kg/l





8012760991421 4000 ml

8012760991223 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
4000 ml	220x220x203	1	5	18	90
14 lt	305x305x285	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.