



Miscelabile con acqua.



di scagliola.

Miscelare con
circa 0,75 lt. di
acqua per 1 kg.



Con uno spessore di 1 cm ha una
resa di 1 mq per 10 kg di prodotto.



Tempo vita utile dell'impasto (a
22°C e umidità relativa 60%) circa
5 minuti. Tempo medio di presa 10
minuti. Tempo di indurimento completo 48
ore.



Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e
ventilato. Il prodotto sigillato
nella confezione originale si
conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono
essere smaltiti secondo le vigenti
disposizioni locali.



*Adatto a lisciature su intonaci premiscelati
grezzi a base gesso ed anche per
stuccature.*

Prodotto in polvere a base gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.

CICLO: Prima di applicare Gesso fine assicurarsi che la superficie sia asciutta pulita ed esente da oli e grassi.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 0,900 kg/l





8012760740081 1000 g

8012760740098 5000 g

8012760980043 10000 g

AVVERTENZE: Gesso fine è un prodotto adatto al solo uso interno non miscelare con altri prodotti.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 g	80x125x180	10	6	100	600
5000 g	122x200x260	4	4	36	144
10000 g	175x305x365	1	3	16	48