

AM-FF-SAC021

AMBIENTI

Fondo Turapori all'acqua

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI

Prodotto a base di resine acriliche studiato per la preparazione del fondo nelle finiture legno, lucide ed opache.

CICLO: Preparazione della superficie:

- Applicare su supporto pulito, asciutto esente da resine naturali e privo di grassi, cere e materiale contaminante. Il contenuto di umidità non dovrebbe eccedere il 20%
- Su legno nuovo: si consiglia di eliminare il pelo mediante carteggiatura a grana fine (P240 o più fine) prima dell'applicazione, specialmente se il pelo si presenta a chiazze.
- Su legno deteriorato: le aree danneggiate devono essere accuratamente carteggiate fino ad ottenere un supporto sano.
- Su legno già verniciato: smalti, vernici trasparenti, ecc., devono essere carteggiati o trattati con sverniciatore fino all'asportazione totale del film di vernice e la superficie va poi trattata come fosse legno nuovo.
- Applicare due mani di finitura dopo carteggiatura.

Rev.: 4.0 - 19/01/2022

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Impregnanti per legno che
formano una pellicola di spessore
minimo
(Cat A/f) BA 130 gr/lit (2013)
FONDO TURAPORI ALL'ACQUA
contiene max 20 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,050 kg/l



Diluire con acqua in funzione del grado di penetrazione nel legno che si intende ottenere.



Applicabile direttamente sul legno, a pennello, a spruzzo, dopo opportuna diluizione con acqua fino al 30%, in funzione dell'assorbimento del legno

Resa pratica: 10±12 m²/l Consumo: 80±100 ml/m²



In normali condizioni di temperatura (25°C) e umidità relativa (50%) la superficie risulta secca al tatto in 1 ora, sovraverniciabile dopo 6 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C e Umidità Relativa <70%. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

Durata a magazzino: 12 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Il turapori si può stendere a pennello o spruzzo, asciuga abbastanza rapidamente e non nasconde la venatura del legno. Limita e rende omogenea la naturale tendenza del legno ad assorbire il prodotto di finitura.

Ha un ottimo potere riempitivo ed un'ottima carteggiabilità permettendo una levigatura perfetta. Essicca rapidamente.

CIPIR
coatings and paintings





8012760216029 750 ml

8012760216036 2500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml					
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +10°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.