


 Diluibile con acqua.
 Miscelabile con coloranti CIPIR o con il sistema tintometrico "ChròmaSystem".


 Per applicazione a pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Pittura stiroloacrilica di ottima qualità, conferisce alle superfici trattate un aspetto satinato ed un'elevata resistenza al lavaggio. Accuratamente formulata è di facilissima applicazione ed altissima resa. Per superfici interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco civile.

Idropittura stiroloacrilica lavabile per interno.

CICLO: Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie da pitturare sia perfettamente asciutta, pulita e stagionata almeno per un periodo di 28 giorni in normali condizioni di temperatura ed umidità relativa.

Procedere con una mano di fissativo "FIXCIPIR", dopo almeno 6 ore, applicare la prima mano di Mano unica - lavabile. Trascorse 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Su supporti già pitturati: pulire accuratamente la superficie asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare con "MASTICFAS" le screpolature o le piccole imperfezioni, quindi applicare una mano di fissativa "FIXCIPIR". Dopo almeno 6 ore applicare la prima mano di Mano unica - lavabile. Trascorse 24 ore si potrà completare con la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
 Valore limite UE di COV
 (direttiva 2004/42 CE)
 Pitture opache per pareti
 e soffitti interni
 (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)
MANO UNICA - LAVABILE
 contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,500 kg/l





8012760247047 3000 ml

8012760801034 5000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
3000 ml	152x235x130	2	6	22	132
5000 ml	211x211x210	1	5	18	90

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.