


 Diluibile con acqua. Miselabile con coloranti CIPIR o con il sistema tintometrico "ChròmaSystem".


 Per applicazione a pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapercibile dopo 18 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Pittura stiroloacrilica di eccellente qualità, conferisce alla parete trattata un aspetto semi opaco ed un'elevata resistenza al lavaggio. Accuratamente studiata e formulata con resine, pigmenti, cariche minerali ed additivi di ottima qualità, è di facilissima applicazione ed altissima resa. Per pareti e superfici interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco civile.*

### Idropittura acrilica lavabile per interno.

**CICLO:** Prima di iniziare l'applicazione del prodotto, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. Su muri già pitturati è consigliato asportare le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti alla parete. Si consiglia di trattare la superficie da pitturare con una preventiva applicazione di fissativo "FIXCIPIR".

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**LAVABILE BIANCO**  
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,550 kg/l





8012760201186 13 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
13 lt	305x305x277	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.