


 Diluibile con acqua.  
 Miselabile con coloranti  
 CIPIR o con il sistema  
 tintometrico "ChròmaSystem".


 Per  
 applicazione a  
 pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e  
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
 mano e 15÷20% per la seconda. Per  
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
 per la prima mano e 20÷25% per la  
 seconda.

 Su superfici opportunamente  
 trattate con isolanti e/o fondi  
 adeguati, il prodotto ha una resa  
 di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
 temperatura (22°C) e umidità  
 relativa (60%) la superficie risulta  
 secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile  
 dopo 12÷16 ore.

 Utilizzo a temperature  
 ambientali comprese tra  
 i 10°C e 30°C. Evitare  
 l'applicazione in caso di pioggia forte,  
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
 temperature non  
 inferiori a 5°C al riparo  
 da insolazione diretta. Il prodotto  
 immagazzinato nelle confezioni originali e  
 sigillate si conserva per un periodo di 2  
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
 lavaggio degli strumenti utilizzati,  
 devono essere smaltiti secondo le  
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura acrilica per interno ed esterno ad  
 alto tenore di bianco e lavabilità.  
 Conferisce alle superfici trattate un ottimo  
 aspetto semi-opaco.  
 All'interno ed all'esterno su tutti i tipi di  
 intonaco e gesso.*

### Pittura acrilica lavabile per interno/esterno.

**CICLO:** Su supporti nuovi: accertarsi che l'intonaco sia stagionato da  
 almeno 28 giorni in condizioni ambientali di temperatura ed umidità  
 relativa normali. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta  
 e pulita, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 140W".  
 Trascorse almeno 8 ore si potrà applicare la prima mano di BigPaint-  
 Lavabile. Dopo almeno altre 24 ore si procederà con la seconda  
 passata di prodotto.

Su supporti vecchi già pitturati: pulire accuratamente la superficie,  
 asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti, stuccare o  
 ripristinare le parti di intonaco rovinate, quindi applicare una mano di  
 fissativo "LACCA 1400RM" (all'esterno) oppure "LACCA  
 140W" (all'interno). Dopo almeno 8 ore si procederà con la stesura  
 della prima mano di BigPaint- Lavabile, alla quale dopo almeno altre 24  
 ore si potrà ultimare con la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
 Valore limite UE di COV  
 (direttiva 2004/42 CE)  
 Pitture opache per pareti  
 e soffitti interni  
 (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**BIGPAINT- LAVABILE**  
 contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l





8012760805056 25 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 lt	365x365x380	1	2	6	12

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per le applicazioni in esterno è consigliato proteggere la superficie dall'umidità e la pioggia, per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.