

 Diluibile con acqua.  
 Miscele con coloranti  
 CIPIR o con il sistema  
 tintometrico "ChròmaSystem".


 Per  
 applicazione a  
 pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e  
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
 mano e 15÷20% per la seconda. Per  
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
 per la prima mano e 20÷25% per la  
 seconda.

 Su superfici opportunamente  
 trattate con isolanti e/o fondi  
 adeguati, il prodotto ha una resa  
 di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
 temperatura (22°C) e umidità  
 relativa (60%) la superficie risulta  
 secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile  
 dopo 18 ore.

 Utilizzo a temperature  
 ambientali comprese tra  
 gli 8°C e 30°C. Evitare  
 l'applicazione in caso di pioggia forte,  
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
 temperature non  
 inferiori a 5°C al riparo  
 da insolazione diretta. Il prodotto  
 immagazzinato nelle confezioni originali e  
 sigillate si conserva per un periodo di 2  
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
 lavaggio degli strumenti utilizzati,  
 devono essere smaltiti secondo le  
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura murale con particolari  
 caratteristiche di idrorepellenza, di  
 traspirabilità e di potere riempitivo.  
 Composta da resine acriliche, biossido di  
 titanio e cariche minerali cristalline,  
 additivate con speciali prodotti  
 antibatterici non tossici.*

**Idropittura idrorepellente e traspirante per interni.**

*Su muri esterni ed interni, non sfoglia, non assorbe  
 acqua, lascia traspirare l'umidità interna. In locali interni  
 nei quali si ha un forte tasso di umidità nell'ambiente  
 come bagni e cucine, in quanto limita la formazione di  
 muffe.*

**CICLO:** Su muri nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente  
 asciutta, pulita e spolverata e quindi procedere con l'applicazione della  
 prima mano. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si  
 potrà applicare la seconda mano di Traspirante XXL.

Su muri già pitturati: pulire bene il supporto da pitturare, asportando le  
 eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare le eventuali  
 imperfezioni e quindi applicare la prima mano di prodotto diluito come  
 da indicazioni. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si  
 potrà applicare la seconda passata di prodotto.

Rev.: 4.0 - 13/12/2021

Peso specifico: 1,600 kg/l





**8012760107662** 18 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>18 lt</b>	328x328x337	1	3	6	18

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.