

AM-IM-IMA005

AMBIENTI

Impregnante protettivo

IMPREGNANTI E FINITURE / IMPREGNANTI ACRILICI

Impregnante all'acqua per legno.




CICLO: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da impurità. Eliminare le eventuali piccole imperfezioni della superficie mediante carteggiatura, applicare quindi la prima mano di Impregnante protettivo nel colore desiderato. Solo dopo almeno 18 ore, se necessario, si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Trascorse 24 ore sarà possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura. Non utilizzabile su legno già trattato con finiture filmogene di qualsivoglia tipo.


Rev.: 4.0 - 14/12/2021


COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Vernici e impregnanti per
legno per finiture interne/esterne
(Cat A/e) BA 130 gr/lit (2013)
IMPREGNANTE PROTETTIVO
contiene max 130 gr/lit di COV


Peso specifico: 0,990 kg/l


 Diluibile con acqua.
Miscelabile tra i colori di cartella.


 Il prodotto è pronto all'uso.

 Il prodotto ha una resa di 6÷8mq/lit per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 1 ora, sovraverniciabile dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.


 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

Idroimpregnante a base di resine acriliche ed additivi specifici per combattere le muffe del legno e protettivi contro i raggi solari. Totalmente inodore e, quindi, particolarmente adatto nel trattamento di superfici in legno in ambienti chiusi o poco areati. Per il trattamento di superfici in legno interne ed esterne.


coatings and paintings





8012760004756		(IMH25859) Rovere - 5000 ml
8012760004749		(IMH25852) Noce - 5000 ml
8012760004732		(IMH25851) Noce scuro - 5000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
5000 ml	211x211x210	1	5	18	90