

AS-PL-STP694

ANGELSTUCK

Stucco leggero

POLVERI E STUCCHI / STUCCHI IN PASTA

Stucco leggero in pasta, antiritiro, per interno ed esterno.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 0,450 kg/l

CICLO: Prima di applicare Stucco leggero, assicurarsi che il supporto sia perfettamente pulito, asciutto, spolverato, privo di parti di vecchie pitture sfoglianti o non bene ancorate e tracce di oli o grassi.



Stucco in pasta leggero, elastico, termoisolante, antiritiro, sovraverniciabile con tutte le pitture a base acqua senza applicazione di primer. Per stuccare all'interno ed all'esterno, su muri, legno, gesso, cartongesso, calcestruzzo.



Il prodotto non è miscelabile con altri prodotti.



Il prodotto è pronto all'uso.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷4 ore, indurimento in profondità in 24 ore circa.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 1 anno. Teme il gelo.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.





8012760258081 250 ml

8012760258098 500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
250 ml	85x85x80	6	11	96	1056
500 ml	110x110x92	6	10	66	660

AVVERTENZE: Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o a rischio gelo nelle 24÷36 ore successive all'applicazione.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.