


 Diluibile con acqua.
 Miselabile con coloranti
 CIPIR o con il sistema
 tintometrico "ChròmaSystem".


 Per
 applicazione a
 pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
 mano e 15÷20% per la seconda. Per
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
 per la prima mano e 20÷25% per la
 seconda.

 Su superfici opportunamente
 trattate con isolanti e/o fondi
 adeguati, il prodotto ha una resa
 di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
 temperatura (22°C) e umidità
 relativa (60%) la superficie risulta
 secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile
 dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature
 ambientali comprese tra
 i 10°C e 30°C. Evitare
 l'applicazione in caso di pioggia forte,
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
 temperature non
 inferiori a 5°C al riparo
 da insolazione diretta. Il prodotto
 immagazzinato nelle confezioni originali e
 sigillate si conserva per un periodo di 2
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
 lavaggio degli strumenti utilizzati,
 devono essere smaltiti secondo le
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura stiroloacrilica di ottima qualità,
 conferisce alle superfici trattate un
 aspetto satinato ed un'elevata resistenza
 al lavaggio. Accuratamente formulata è di
 facilissima applicazione ed altissima resa.
 Per superfici interne in cemento, gesso,
 cartongesso ed intonaco civile.*

Idropittura stiroloacrilica lavabile per interno.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,500 kg/l

CICLO: Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie da pitturare sia perfettamente asciutta, pulita e stagionata almeno per un periodo di 28 giorni in normali condizioni di temperatura ed umidità relativa.

Procedere con una mano di fissativo "FIXCIPIR", dopo almeno 6 ore, applicare la prima mano di Mano unica. Trascorse 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Su supporti già pitturati: pulire accuratamente la superficie asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare con "MASTICFAS" le screpolature o le piccole imperfezioni, quindi applicare una mano di fissativa "FIXCIPIR". Dopo almeno 6 ore applicare la prima mano di Mano unica. Trascorse 24 ore si potrà completare con la seconda mano di prodotto.





8012760247023 4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
4000 ml	220x220x203	1	5	18	90

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.