

BO-ID-TRA057

BRICOOK

## Super traspirante

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

Pittura idrorepellente, traspirante per interno.



*Pittura per interno traspirante a base di resine acriliche in emulsione acquosa, cariche cristalline ed amorfe fini, biossido di titanio rutilo e componenti antibatterici. Su tutte le pareti interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco, sulle quali si voglia mantenere un alto grado di traspirabilità ed una buona resistenza all'insorgere di formazione di muffe.*

**CICLO:** Su muri nuovi: è consigliato dopo aver pulito accuratamente la superficie, passare una mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di "FIXCIPIR" in 3 parti di acqua. Su muri già pitturati precedentemente, pulire bene la superficie asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti e quindi procedere poi con l'applicazione di una mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 a 3. Terminata la preparazione del fondo, dopo almeno 12 ore si potrà applicare la prima mano di Super traspirante e dopo altre 18 ore la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lit (2013)  
**SUPER TRASPIRANTE**  
contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,620 kg/l


 Diluibile con acqua.  
Miscelabile con coloranti  
CIPIR o con il sistema  
tintometrico "ChròmaSystem".

 Per  
applicazione a  
pennello  
diluire al 15÷20% per la prima mano e  
10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
mano e 15÷20% per la seconda. Per  
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
per la prima mano e 20÷25% per la  
seconda.

 Su superfici opportunamente  
trattate con isolanti e/o fondi  
adeguati, il prodotto ha una resa  
di 5÷6mq/lit per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
temperatura (22°C) e umidità  
relativa (60%) la superficie risulta  
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapneficiabile  
dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature  
ambientali comprese tra  
i 10°C e 30°C. Evitare  
l'applicazione in caso di pioggia forte,  
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
temperature non  
inferiori a 5°C al riparo  
da insolazione diretta. Il prodotto  
immagazzinato nelle confezioni originali e  
sigillate si conserva per un periodo di 2  
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
lavaggio degli strumenti utilizzati,  
devono essere smaltiti secondo le  
vigenti disposizioni locali.

  
coatings and paintings





8012760264037 750 ml

8012760543040 4000 ml

8012760543033 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>750 ml</b>	108x108x127	6	9	66	594
<b>4000 ml</b>	212x212x200	1	5	18	90
<b>14 lt</b>	292x292x330	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.