


 Diluibile con acqua.  
Miscelabile con coloranti  
CIPIR o con il sistema  
tintometrico "ChròmaSystem".

 Per  
applicazione a  
pennello  
diluire al 15÷20% per la prima mano e  
10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
mano e 15÷20% per la seconda. Per  
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
per la prima mano e 20÷25% per la  
seconda.

 Su superfici opportunamente  
trattate con isolanti e/o fondi  
adeguati, il prodotto ha una resa  
di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
temperatura (22°C) e umidità  
relativa (60%) la superficie risulta  
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnecciabile  
dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature  
ambientali comprese tra  
gli 8°C e 30°C. Evitare  
l'applicazione in caso di pioggia forte,  
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
temperature non  
inferiori a 5°C al riparo  
da insolazione diretta. Il prodotto  
immagazzinato nelle confezioni originali e  
sigillate si conserva per un periodo di 2  
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
lavaggio degli strumenti utilizzati,  
devono essere smaltiti secondo le  
vigenti disposizioni locali.

BO-ID-TRA682

BRICOOK



*Pittura stiroloacrilica di ottima qualità,  
conferisce alle superfici trattate un  
aspetto satinato ed un'elevata  
traspirabilità. Accuratamente formulata è  
di facilissima applicazione ed altissima  
resa.  
Per superfici interne in cemento, gesso,  
cartongesso ed intonaco civile.*

  
coatings and paintings

## Traspirante super coprente

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

Pittura stiroloacrilica traspirante per interno.

**CICLO:** Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito e  
perfettamente asciutto e quindi procedere con una prima passata di  
fissativo. Trascorse almeno 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano  
di Traspirante super coprente. Dopo 24 ore si potrà completare con  
l'applicazione della seconda mano di Traspirante super coprente.  
Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia  
asciutta e pulita, nonché adeguatamente stuccata e preparata, si potrà  
applicare la prima passata di fissativo coprente diluito al max 15÷20%  
con acqua. Dopo almeno 12÷18 ore si può applicare la prima mano di  
Traspirante super coprente. Trascorse 24 ore si potrà completare con  
l'applicazione della seconda mano di Traspirante super coprente.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

Peso specifico: 1,500 kg/l





8012760990622 5000 ml

8012760990325 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
5000 ml	211x211x210	1	5	18	90
14 lt	305x305x285	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.