

# ED-PL-CMC436

EDILIZIA

# Calce idrata

POLVERI E STUCCHI / CEMENTO E CALCE



Miscelabile con acqua.



Dosaggio intonaco: kg. 3 calce idrata - kg. 0,600 sabbia - lt. 2 acqua.

(Questo intonaco è molto adatto per ambienti chiusi perché crea uno strato poroso e ventilato. Dosaggio imbiancatura: kg. 3 calce idrata - lt. 2,100 acqua. Si consiglia di far riposare l'impasto per 24 ore.

In luogo asciutto non ha limite di durata.



*Adatta per realizzare intonaci su pareti interne. Crea uno strato poroso e ventilato, adatta per l'imbiancatura di pareti e per usi agricoli. Può essere cosparsa sul terreno per abbassarne il Ph o stesa sulla vegetazione a fusto come disinfettante.*


**CIPIR**  
coatings and paintings

Calce aerea idrata calcica in polvere.

CICLO:

Rev.: 4.0 - 14/12/2021





**8012760740005** 3000 g

**AVVERTENZE:** ATTENZIONE: quando l'acqua viene a contatto della calce idrata sviluppa velocemente ossigeno puro che, a distanza ravvicinata, può irritare occhi e mucose; in tal caso lavarsi subito con molta acqua.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>3000 g</b>	122x200x260	4	4	36	144