



Diluibile con acqua.



Va diluito a seconda della porosità del

supporto da trattare e comunque mai con aggiunta di acqua in quantità superiore a 6 volte quella del prodotto.



Il prodotto ha una resa di 12÷15mq/lt a seconda dell'assorbimento del supporto.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 4÷6 ore, sovraverniciabile dopo 12÷18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Moderno prodotto di sottofondo per uniformare la capacità di assorbimento di muri (specialmente interni) da trattare con pitture traspiranti o lavabili, ed evitare il formarsi di macchie ed alonature.

Fissativo isolante acrilico per interno ed esterno

CICLO: Muri interni nuovi: pulire bene la superficie, accertarsi che sia perfettamente asciutta, stuccare le eventuali crepe e/o piccoli buchi con "MASTICFAS" oppure con "STUCCO IN PASTA". Dopo circa 1÷2 ore si può applicare Fissativo isolante all'acqua nella diluizione richiesta dalla capacità di assorbimento del supporto.

Muri interni già pitturati: provvedere ad un'accurata pulizia del muro, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti mediante raschiatura. In caso di presenza di muffe trattare la superficie con "RISANMUR". Stuccare eventuali imperfezioni e/o buchi con "MASTICFAS" oppure con "STUCCO IN PASTA", procedendo poi con l'applicazione di Fissativo isolante all'acqua nella diluizione richiesta dalla capacità di assorbimento del supporto.

Muri esterni: procedere secondo le indicazioni per le superfici interne, ma per la stuccatura utilizzare "STUCCO PER ESTERNO".

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BA 30 gr/lt (2013)
FISSATIVO ISOLANTE ALL'ACQUA
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,050 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	83x83x240	6	4	90	360
4000 ml	190x135x245	1	4	30	120

8012760941464 750 ml

8012760941457 4000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.