

PR-FF-ISL354

PROFESSIONALE

PrimerSil

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SILOSSANICI



Diluibile con acqua.



Per applicazione sia a pennello che a rullo non superare la diluizione massima del 100%. Valutare con un provino l'assorbimento del muro prima di diluire il prodotto.



Il prodotto ha una resa di 18÷20mq/lit per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Fondo a base di silicato di potassio ed additivi. Possiede un'ottimo potere penetrante e silicatizzante. Prepara e consolida il supporto che verrà successivamente trattato con cicli di finiture a base di silicato. Può essere utilizzato anche come diluente delle idropitture ai silicati "RESTAURASIL".*

Fondo impregnante isolante a base di silicati.

*Utilizzato per la preparazione di supporti minerali assorbenti dove si devono applicare pitture o rivestimenti a base di silicato di potassio.*

**CICLO:** Su supporti nuovi: pulire bene la superficie asportando polvere ed eventuali altre impurità, controllare che il supporto sia perfettamente asciutto quindi procedere con l'applicazione di PrimerSil diluito in funzione dell'assorbimento del supporto. Dopo 24 ore si può applicare la prima mano di finitura.

Su supporti vecchi e già pitturati: asportare totalmente le vecchie pitture, portando la superficie a nudo (condizione indispensabile in quanto PrimerSil deve andare a contatto con un supporto sicuramente minerale). Pulire il muro da ogni traccia di polvere o altre impurità ed a supporto perfettamente asciutto si può applicare PrimerSil diluito in funzione dell'assorbimento del muro. Dopo un minimo di 24 ore si potrà stendere la prima mano della finitura.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Primer fissanti  
(Cat A/h) BA 30 gr/lit (2013)  
**PRIMERSIL**  
contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,100 kg/l

  
CIPIR  
coatings and paintings






---

**8012760001731** 5000 ml
 

---

**8012760001960** 20 lt
 

---

**8012760001861** 25 lt
 

---

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>5000 ml</b>	190x135x245	1	4	30	120
<b>20 lt</b>	290x250x415	1	3	9	27
<b>25 lt</b>	290x250x415	1	3	9	27

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Durante l'applicazione proteggere bene dal contatto con PrimerSil le parti in legno, metallo, pietra e vetro.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.