

PR-PS-APT021

PROFESSIONALE

Amianto Pronto H2O - Incapsulante

PITTURE SPECIALI / ACRILICHE PER PAVIMENTI E TETTI



Applicazione a
spruzzo 0÷5%
v/v Pennello o

rullo 5÷10% v/v



Resa pratica 1,66 m²/l - 300 µ
Consumo pratico 600 ml/m² - 300 µ



al tatto 3-4 h ripitturabile 24 h



Condizioni di
applicazione •
Temperatura: 10-40°C •

Umidità relativa <80%



Durata a magazzino 18
mesi, con T max di 40°C,
in latta sigillata, al

coperto e al riparo dal gelo.



Lavaggio delle attrezzature •
Acqua immediatamente dopo
l'uso Il barattolo vuoto e i residui
di lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le vigenti
disposizioni locali.


IMMAGINE
NON DISPONIBILE


coatings and paintings

*Incapsulante per manufatti in cemento-
amianto esposti agli agenti atmosferici.
Formulato con resine acriliche elastiche
speciali in dispersione acquosa, pigmenti
resistenti alla luce e cariche lamellari.
Ha un'ottima resistenza agli alcali
presenti nel cemento, agli agenti
atmosferici e agli sbalzi termici.*


coatings and paintings

BuildingLine – trattamento eternit

CICLO: Preparazione della superficie

• Assicurarsi che il supporto sia privo di parti friabili; è obbligatoria l'applicazione di una mano preliminare di fissativo al solvente.

Numero delle mani

• Almeno due

Condizioni di applicazione

• Temperatura: 10-40°C

• Umidità relativa <80%

Rev.: 4.1 - 30/08/2022





IMMAGINE
NON DISPONIBILE



Lined writing area for notes or instructions.

AVVERTENZE: Non applicare sotto l'azione diretta del vento, né in presenza di nebbia, pioggia o gelo. Si raccomanda di proteggere le applicazioni da pioggia, gelo, rugiada, nebbia e polvere per almeno 4 giorni. Non applicare su superfici orizzontali soggette a carico d'acqua.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

