


 Diluibile con acqua.
 Miselabile con coloranti
 CIPIR o con il sistema
 tintometrico "ChrômaSystem".


 Per
 applicazione a
 pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
 mano e 15÷20% per la seconda. Per
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
 per la prima mano e 20÷25% per la
 seconda.

 Su superfici opportunamente
 trattate con isolanti e/o fondi
 adeguati, il prodotto ha una resa
 di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
 temperatura (22°C) e umidità
 relativa (60%) la superficie risulta
 secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile
 dopo 18 ore.

 Utilizzo a temperature
 ambientali comprese tra
 i 10°C e 30°C. Evitare
 l'applicazione in caso di pioggia forte,
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
 temperature non
 inferiori a 5°C al riparo
 da insolazione diretta. Il prodotto
 immagazzinato nelle confezioni originali e
 sigillate si conserva per un periodo di 2
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
 lavaggio degli strumenti utilizzati,
 devono essere smaltiti secondo le
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura murale con particolari
 caratteristiche di idrorepellenza, di
 traspirabilità e di potere riempiente.
 Composta da resine acriliche, biossido di
 titanio e cariche minerali cristalline,
 additivate con speciali prodotti
 antibatterici non tossici.*

Idropittura idrorepellente e traspirante per interni.

*Su muri esterni ed interni, non sfoglia, non assorbe
 acqua, lascia traspirare l'umidità interna. In locali interni
 nei quali si ha un forte tasso di umidità nell'ambiente
 come bagni e cucine, in quanto limita la formazione di
 muffe.*

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente
 asciutta, pulita e spolverata e quindi procedere con l'applicazione della
 prima mano. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si
 potrà applicare la seconda mano di BigPaint - Traspirante.
 Su muri già pitturati: pulire bene il supporto da pitturare, asportando le
 eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare le eventuali
 imperfezioni e quindi applicare la prima mano di prodotto diluito come
 da indicazioni. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si
 potrà applicare la seconda passata di prodotto.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
 Valore limite UE di COV
 (direttiva 2004/42 CE)
 Pitture opache per pareti
 e soffitti interni
 (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)
BIGPAINT - TRASPIRANTE
 contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l





8012760805032 25 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 lt	365x365x380	1	2	6	12
25 lt	365x365x380	1	2	6	12

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.