

AS-PL-MLT031

ANGELSTUCK

Malta refrattaria

POLVERI E STUCCHI / MALTE E SABBIA



Miscelabile con acqua.



Mescolare con la quantità d'acqua pulita utile ad ottenere un impasto omogeneo, fluido, senza grumi.



Con uno spessore di 1 cm ha una resa di 1 mq per 10 kg di prodotto.



Tempo di lavorazione 15 minuti.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere il luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Per muratura e intonacatura di camini e forni nella camera di combustione nonché per fissaggio di mattonelle refrattarie. Particolarmente idonea per premontare gruppi di mattonelle. Non è necessaria una bagnatura preliminare dei mattoni. Nella posa delle mattonelle va impiegata la minor quantità d'acqua possibile. Il processo di presa è disturbato sia da temperature troppo elevate che troppo basse.

CIPIR
coatings and paintings

Miscela in polvere di malta refrattaria.

CICLO: Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di polvere e sporcizia.

Dopo avere ottenuto un impasto omogeneo, applicare l'adesivo con la cazzuola sulla mattonella in argilla refrattaria o in ceramica.

La malta può essere applicata con la cazzuola in strati di spessore da 2 a 30 mm.

Non mescolare con altri prodotti.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,750 kg/l



UNI EN388





8012760950077 1000 g

8012760950084 5000 g

AVVERTENZE: Contiene cemento / Idrato di calcio risulta quindi irritante. Proteggere pelle e occhi durante l'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 g	62x135x185	10	6	110	660
5000 g	125x200x265	2	4	36	144