

EL-FF-SAC151

ECOLIFE

Metalfond

FONDI E FISSATIVI / SOTTOFONDI ACRILICI

Fondo all'acqua sottosmalto per applicazioni su ferro, alluminio e metalli in genere.

CICLO: Su supporti nuovi: pulire accuratamente, sgrassare, nel caso di presenza di ruggine, si consiglia di trattare il supporto con una passata di convertitore di ruggine prima di applicare Metalfond.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per finiture e tamponature
da int/est per legno metallo
plastica
(Cat A/d) BA 130 gr/lit (2013)
METALFOND
contiene max 130 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,200 kg/l



Diluibile con acqua.



Per

applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

Il prodotto ha una resa di 6÷8 mq/lit.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 30 minuti, sovverniciabile dopo 18÷24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Preparazione di fondi quali ferro, alluminio, lamiera zincata, ottone e, in genere, su tutti i tipi di metallo. Prodotto acrilico opaco, molto coprente e riempiente, additivato con componenti anticorrosivi, inibitori della ruggine.

CIPIR
coatings and paintings





8012760110310 500 ml

8012760110327 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140