

GA-IM-IMS466

GAIA


Impregnante effetto cera


IMPREGNANTI E FINITURE / IMPREGNANTI SINTETICI

 Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.


 Il prodotto è pronto all'uso.

Il prodotto ha una resa di 12÷14mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Impregnante per legno a base di resine alchidiche e pigmenti trasparenti. Additivato con composti antibatterici e filtri protettivi all'azione disgregante dei raggi ultravioletti.

Su legname di tutti i tipi, all'esterno ed all'interno, nuovo, o comunque mai verniciato con oli, lacche o vernici in genere.



impregnante sintetico per legno antitarlo e antimuffa addizionato di cere nobili.

CICLO: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da impurità. Eliminare le eventuali piccole imperfezioni della superficie mediante carteggiatura, applicare quindi la prima mano di Impregnante effetto cera nel colore desiderato. Solo dopo almeno 4÷5 ore, se necessario, si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Trascorse almeno altre 18 ore sarà possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura.

Non utilizzabile su legno già trattato con finiture filmogene di qualsivoglia tipo.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Impregnanti non filmogeni
per legno
(Cat A/f) BS 700 gr/lt (2013)
IMPREGNANTE EFFETTO CERA
contiene max 700 gr/lt di COV

Peso specifico: 0,880 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140



8032439001640		(GAECL921) Rovere - 750 ml
8032439001657		(GAECL921) Rovere - 2500 ml
8032439001510		(GAECL913) Larice - 750 ml
8032439610019		(GAECL913) Larice - 2500 ml
8032439001572		(GAECL916) Teak - 750 ml
8032439001589		(GAECL916) Teak - 2500 ml
8032439001473		(GAECL910) Incolore - 750 ml
8032439001626		(GAECL920) Douglas - 750 ml
8032439001480		(GAECL910) Incolore - 2500 ml
8032439001633		(GAECL920) Douglas - 2500 ml
8032439610026		(GAECL912) Mogano - 750 ml
8032439001503		(GAECL912) Mogano - 2500 ml
8032439001534		(GAECL914) Noce - 750 ml
8032439001541		(GAECL914) Noce - 2500 ml
8032439001558		(GAECL915) Palissandro - 750 ml
8032439001565		(GAECL915) Palissandro - 2500 ml
8032439001596		(GAECL917) Noce scuro - 750 ml
8032439001602		(GAECL917) Noce scuro - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.